

SAFE® flake

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date de mise à jour: Février 2021

Définition

COPEAUX DE BOIS D'ÉPICÉA

Fabriquée à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité (bois de tronc).

Objectif du produit

Litière absorbante dépoussiérée

Mode d'utilisation

STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à température constante, à l'abri du soleil.

DURÉE D'UTILISATION

36 mois à compter de la date de fabrication.

Granulométrie

Taille moyenne des particules/tamis	5,0 mm - 10,0 mm		
Tamis	> 5 mm	> 3,55 mm	> 2 mm
Retenu	min. 20 %	min. 40 %	min. 70 %

Propriétés chimiques et physiques

SAFE® flake	
couleur	beige
Structure	copeaux
Cendres (850 °C, 4 h)	~ 0,5 %
Densité apparente	~ 33 g/l
Valeur pH (10 % suspension)	4,5 - 6,5
Produit 100 % naturel	

Présentation du produit

Emballage standard: 7 kg/sac polypropylène autoclavable.

Solutions personnalisées et irradiation possibles sur demande.

Le système de numéro de lot fournit une traçabilité totale.

Certificat d'analyses des contaminants fourni sur demande.



SAFE® flake

Photo non contractuelle

Certificats



Photo non contractuelle

Fabriquée en Allemagne